

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ



www.btm.co

Bituminous Waterproofing Membranes Co.
Kemalpaşa Org. San. Bölgesi Mah. Gazi Bulvarı. No:
152 Kemalpaşa / İZMİR / TURKEY
Tel: +90 0232 877 04 02 (8 lines)
Fax: +90 0232 877 04 10

Бітумна черепиця SHINGLE Рубін

TS EN 544

Номер PDS-064-1

Дата : 05.11.2019

ОПИС ТОВАРУ	Бітумна черепиця для покриття скатних дахів			
СКЛАД ТОВАРУ	Армування: тип 4 - неткане склополотно з поздовжнім армуванням плівкою або сіткою або без нього. Тип покриття: тип X - окислений бітум. Мінерал: тип 2 - мінеральні гранули.			
СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ	Для скатних покрівель та стін			
СПОСІБ МОНТАЖУ	Механічна фіксація спеціальними покрівельними цвяхами відповідно до інструкції по монтажу.			
ТИП ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ ВЕРХНЬОЇ СТОРОНИ	Кольоровий мінеральний камінь			
ТИП ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ НИЖНЬОЇ СТОРОНИ	Силіконізована плівка			
ЗБЕРІГАННЯ	На палетах у горизонтальному положенні, уникати впливу прямих сонячних променів			
Характеристика	Метод визначення	Од.вим.	Допустиме відхилення	Значення
Довжина гонта	TS EN 544	mm	±3	1000
Ширина гонта	TS EN 544	mm	±3	320
Міцність на розрив (поздовжня)	TS EN 12311-1	N/5 cm	Min.	600
Міцність на розрив (поперечна)	TS EN 12311-1	N/5 cm	Min.	400
Стійкість до розриву цвяхом (поперечна)	TS EN 12310-1	N	Min.	100
Водопоглинання	TS EN 544	%	Max.	2
Стійкість до УФ-випромінювання	TS EN 1297	-	-	Тест пройдено
Опір текучості при підвищеній температурі	TS EN 1110	mm	Max.	2
Адгезія мінеральних гранул	TS EN 12039	gr	Max.	2,5
Реакція на вогонь	TS EN 13501-1	-	-	E
Стійкість до зовнішнього вогневого впливу	TS EN 1187 - TS EN 13501-5	-	-	Broof
Вага бітуму	TS EN 544	gr/m ²	Min.	1300

* For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Material Safety Data Sheet

The manufacturer reserves the right to modify, at any time, the characteristics of its products

BF/14-17-0